

Capadecor® ArteLasur

Wanddecoratie op basis van acrylaat met witte deeltjes.



Materiaal

Toepassing

Speciaal ontwikkelde wanddecoratie voor zeer attractieve wandoppervlakken, binnen.

Eigenschappen

De transparante verf bevat witte deeltjes die zich, na het op kleur brengen, niet met andere kleurpigmenten laten vermengen en op een lichte ondergrond een hoogwaardig, kleurrijk en bijzonder verfijnd uiterlijk geeft.

- met water te verdunnen
- milieuvriendelijk en reukarm
- natteslijtage klasse 2
- eenvoudig te verwerken
- op kleur te maken met ColorExpress
- bestand tegen ontsmettingsmiddelen op waterbasis

Materiaalbasis

Acrylaat-dispersie

Verpakking

2½ en 5 liter

Kleur

Transparant met witte deeltjes.

ArteLasur kan volgens het ColorExpress-systeem naar ca. 350 kleuren uit de Caparol 3D-kleurenwaaier op kleur gebracht worden volgens de ColorExpress Collectie "Capadecor® ArteLasur". Er moet rekening worden gehouden dat de kleur van Capadecor® ArteLasur op de muur - als gevolg van het transparante effect, de wijze van aanbrengen en de laagdikte in combinatie met de kleur van de ondergrond - kan verschillen van de originele kleur uit de 3D-kleurenwaaier.

Glansgraad

Zijdemat

Opslag

Koel, maar vorstvrij.
Aangebrouwen emmer goed gesloten bewaren.

Technische eigenschappen

- Soortelijke massa: ca. 1,0 g/m³

Aanvullende producten

- Capadecor® DecoGrund
- MultiStruktur Fein / Mittel / Grob
- Metalloacryl Interior
- Pearl White

Toepassing conform
technisch informatieblad nr. 606

| binnen 1 | binnen 2 | binnen 3 | buiten 1 | buiten 2 |
|---|----------|----------|----------|----------|
| + | + | ○ | - | - |
| (-) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt | | | | |



Verwerking

| | |
|--------------------------------|---|
| Geschikte ondergronden | <p>Wanden en plafonds binnen. In het DisboXID® ArteFloor-systeem ook geschikt voor vloeren. Raadpleeg het systeemblad Disboxid ArteFloor-systeem).</p> <p>De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.</p> |
| Vorbereiding van de ondergrond | <p>Alkalische ondergronden zijn niet geschikt om behandeld te worden met Capadecor® ArteLasur.</p> <p>Gipspleisters (mortelgroep PIV): Voorstrijken met Capadecor® DecoGrund. Gipspleister met een sinterhuid en scharen schuren, het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met CapaTex Fix THIX.</p> <p>Gipsbouwplaten Zuigende platen impregneren met OptiSilan TiefGrund. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met Capadecor® DecoGrund.</p> <p>Gips(karton)platen Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties impregneren met CapaTex Fix THIX. Een grondlaag aanbrengen met Capadecor® DecoGrund. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.</p> <p>Beton Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen. De alkaliteit aan het oppervlak neutraliseren door middel van fluateren.</p> <p>Kalkzandstenen- of bakstenenmetselwerk Testen op alkaliteit, zonodig fluateren.</p> <p>Goed hechtende verflagen Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en een grondlaag aanbrengen met Capadecor® DecoGrund.</p> <p>Niet goed hechtende verf- of sierpleisterlagen Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunsthars-sierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een grondlaag aanbrengen met Capadecor® DecoGrund. Op zuigende, zanderige of poreuze oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met OptiSilan TiefGrund. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak stofvrij maken. Impregneren met CapaTex Fix THIX.</p> <p>Lijmverflagen Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met CapaTex Fix THIX.</p> <p>Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf of ander behang van papier of glasvezel Zonder voorbehandeling schilderen.</p> <p>Niet goed hechtend behang Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. De ondergrond impregneren met CapaTex Fix THIX.</p> <p>Oppervlakken met schimmel Reinigen met een schimmeldodend preparaat, toegelaten door het CTGB. Oppervlak laten drogen en schilderen met Indeko-W van Caparol.</p> <p>Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck of IsoDeck Ultra.</p> <p>Kleine beschadigingen Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Akkordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.</p> <p>Let op! Bij dunne (< 0,5 mm), hydraulisch drogende en gipshoudende pleisterlagen met een egaliteitsklasse Q2 en Q3 adviseren wij een waterverdunbaar, transparant voorstrijkmiddel toe te passen.</p> <p>Als alternatief voor de gipspleister (Q3) kan een pasteus, kant en klaar pleistermateriaal worden gebruikt.</p> |

Verwerkingstip

De ondergrond mag geen kleurcontrast hebben. ArteLasur is een transparant systeem waarbij de kleur en structuur van de ondergrond zichtbaar blijven. Een proefvlak is om deze reden aan te bevelen. Bij zeer lichte ArteLasur-kleuren en op ondergronden met veel structuur kan een deel van het speciale kleureffect verloren gaan.

Het contrasteffect is hoog wanneer bij lichte ondergronden de aangebrachte ArteLasur donker van kleur is. ArteLasur kan op een donkere ondergrond ook zonder op kleur te zijn gemaakt toegepast worden.

Zeer speciale effecten worden bereikt door gebruik te maken van effectpigmenten. Nooit meer dan 1 tot 5 % toevoegen. De Effectpigmenten door constant roeren aan de ArteLasur toevoegen (zie technisch informatieblad nr. 816).

Opbouw van het systeem

Grondlaag (licht ruwe, mineraalachtige effect):
Vorstrijken met Capadecor® DecoGrund.

Grondlaag (structuuroppervlak):
MultiStruktur fein, middel of grob aanbrengen.

Attentie!

Om een rolstructuur te voorkomen moet de grondlaag met een borstel aangebracht worden.

Afwerklaag:

ArteLasur is klaar voor gebruik en mag niet verdund worden. Wij adviseren om ArteLasur met een zachte kwast (bijvoorbeeld een witkwast) over het totale oppervlak in korte kruisslagen aan te brengen. Na een korte droogperiode kan het oppervlak met een droge borstel (bijvoorbeeld een zachte stoffer of behangkwest) 'nageslecht' worden. Afhankelijk van het gewenste eindresultaat kan een tweede kleur laag verhoogt de kleurintensiteit, het aantal witte deeltjes en de mechanische belasting van het oppervlak. Een tweede laag zonder kleur vergroot het aantal witte deeltjes en de kleurintensiteit.

| | | |
|--|---|--|
|  |  |  |
| In een kruislaag de ondergrond voorstrijken met een borstel met en kruislings navenen. | Na drogen de afwerklaag aanbrengen met ArteLasur in korte kruisslagen met een witkwast. | Na korte tijd drogen de afwerklaag de afwerklaag met een zachte, droge borstel naslechten. |

Verbruik

Ca. 110–170 ml/m² per laag.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 4 uur droog aan het oppervlak.

Reinigen gereedschap

Het gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Bevat: : 1,2-Benzisothiazol-3 (2H)-on, 2-Methyl-2Hisothiazol-3-on, 4,5-Dichloor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on, gemengd uit 5-Chloor-2- methyl-2H-isothiazol-3- on [EG Nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1).

Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat.A/l) is max. 200 g/l (2010). Dit product bevat max. 30 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat kunsthars, silicaat, water, additieven en conserveermiddel.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00

Fax: (+31) (0)33 247 50 12

e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl