

Capadecor® Metalloacryl Interior

Glanzende dispersiemuurverf met metallic-effect voor binnen.



Materiaal

Toepassing

Capadecor® Metalloacryl Interior is een glanzende binnenmuurverf met speciale metaalpigmenten voor toepassing binnen. Bijzonder goed geschikt in winkelcentra, kantoorcomplexen, banken, stations, discotheken, bars etc.

Eigenschappen

- minimale emissie en oplosmiddelvrij
- AgBB getest
- metallic-effect
- natteslijtage klasse 1 volgens DIN EN 13300
- bestand tegen waterhoudende desinfecteermiddelen

Materiaalbasis

Kunstharsdispersie.

Verpakking

2½, 5 en 10 liter.

Kleur

Metallic-zilver (ongeveer RAL 9006), standaard kleur komt overeen met Venato 45 MET. Capadecor® Metalloacryl Interior is met het ColorExpress-systeem op kleur te brengen in: Metaalkleuren naar RAL 3D Plus kleuren en alle oude Alucryl kleuren.

Moet een afwijkende kleur worden gemaakt dan op kleur brengen volgens het ColorExpress-Kollektion "Capadecor®-Metalloacryl" systeem. Dit is ook van toepassing op de kleur van de tussenlaag met Amphibolin.

De kleuren van Metalloacryl Interior zijn een afgeleide van kleuren uit de 3D-Plus kleurenwaaier en kunnen door het speciale metallic-effect afwijken van de originele kleur. Een exacte kleurovereenkomst kan niet worden gegarandeerd.

Het speciale effect van de Metalloacrylkleur kan door lichtinval en hoek van kijken bij eenzelfde kleur verschillen. Wij adviseren per object een proefvlak op te zetten ter beoordeling. Als aanvulling van dit overzicht zijn ook andere kleuren met metallic-effect te maken, bijv. RAL.

Glansgraad

Glanzend

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Technische eigenschappen

- Soortelijke massa: ca. 1,0 g/cm³

Aanvullende producten

Amphibolin

Toepassing conform
technisch informatieblad nr. 606

binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2
+	+	○	-	-
(-) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt				



Verwerking

Ondergrond	De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Vorbereiding van de ondergrond	Voor de voorbehandeling van de ondergrond raadpleeg het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en voorbehandelingen". Voor een dekkende afwerking het Technisch Informatieblad van Amphibolin raadplegen.
Verwerkingsmethode	Capadecor® Metalloacryl Interior voor gebruik goed roeren. Tijdens verwerking regelmatig doorroeren. Capadecor Metalloacryl Interior aanbrengen met kwast of roller (12 tot 16 mm). Besnijwerk moet nagerolt worden. De roller mag bij verzadiging geen verdikte banen geven. Om een gelijkmatig ijzerglimmer-effect te krijgen de Capadecor® Metalloacryl Interior met de roller gelijkmatig aanbrengen en steeds in één richting narollen. Op gladde ondergronden blijven rolbanen zichtbaar. Een aantrekkelijk effect wordt op een gladde ondergrond verkregen door, na het aanbrengen met een roller, de laag Capadecor® Metalloacryl Interior met een ovaal borstel in een kruislaag na te 'slechten' of met de speciale ArteTwinspaan na te spachtelen. Spuitapplicatie met Metalloacryl Interior is niet aan te bevelen omdat een wolkerig opdrogen en een ongelijkmatig glanzend oppervlak door spuiteniveau niet is te voorkomen. Capadecor® Metalloacryl Interior kan op gestructureerde ondergronden met een korrelgrootte vanaf ca. 2,0 mm kan zonder nabehandeling worden toegepast. Speciale effecten worden bereikt als de Capadecor® Metalloacryl Interior als tussenlaag onder Capadecor® ArteLasur wordt toegepast.
Opbouw van het systeem	Tussenlaag: Capadecor® Metalloacryl Interior bevat glimmerpigmenten die onder alkalische en zuren omstandigheden verkleurd. Vocht versterkt het verkleuren. Op alkalische, niet zuigende oppervlakken een grondlaag aanbrengen met Disbon 481 EP-Uniprimer (zie TI 481). Een dekkende tussenlaag aanbrengen met Amphibolin (TI Caparol Amphibolin raadplegen). De tussenlaag in de kleur aanbrengen welke is afgestemd op de afwerklaag uit de Capadecor® Metalloacryl-collectie. Andere producten zijn als tussen ongeschikt. Afwerklaag: Twee lagen met Capadecor® Metalloacryl Interior, onverdund of tot maximaal met 5 % water, aanbrengen. Dekkende afwerking op Capaver ElementEffects: Bij verwerking van Capadecor® Metalloacryl Interior op Capaver ElementEffects kan de tussenlaag Amphibolin achterwege gelaten worden. Bij kritische kleuren met veel kleurpasta kan een derde afwerklaag noodzakelijk zijn. Capadecor® Metalloacryl Interior met een kortharige roller vol aanbrengen, gelijkmatig verdelen en moet zonder materiaal nagerolt worden in één richting. Besnijwerk moet altijd nagerolt worden. Capadecor® Metalloacryl altijd nat-in-nat verwerken.
Verbruik	Ca. 100 ml/m ² per laag op een licht gestructureerd oppervlak. Op een ruwe ondergrond naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.
Verwerkingsomstandigheden	Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.
Droogtijd	Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid is na 4-6 uur het oppervlak droog en over te schilderen. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.
Reinigen gereedschap	Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.
Opmerkingen	Capadecor® Metalloacryl Interior is niet geschikt voor oppervlakken waarop water blijft staan. Om de specifieke eigenschappen te behouden niet met andere producten mengen. Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken.

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: 1,2- Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2Hisothiazol-3-on, gemengd product van 5-Chloor-2-methyl-2Hisothiazol-3-on en 2-Methyl-2H-isothiazol3-on (3:1).
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l. Dit product bevat < 1 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Polyvinylacetaathars, metaalpigmenten, titaanwit, water, additieven en conserveermiddel.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl